

# TEKAFLEX

## MS 15

### OSOBINE

- Odlično prianja na većinu građevinskih materijala – beton, ciglu, drvo, gipsane ploče, staklo, keramiku, metale, većinu vrsta plastika, stiropor itd.
  - Može dobro da se istisne i pri nižim temperaturama.
  - U vertikalnim fugama ne klizi.
  - Odlična mehanička svojstva, visoka elastičnost i fleksibilnost.
  - Bezbedna je za okolinu; bez rastvarača, izocijanata i silikona.
  - Može da se nanosi na vlažne površine.
  - Hemijski neutralna i bez mirisa.
  - Može da se farba većinom farbi i lakova na bazi epoksidna, poliuretana i vode.
  - Skupljanje prilikom stvarnjavanja manje je od 1,5%.
  - Otporna je na atmosferske uticaje, UV zračenje i starenje.
  - Ne uzrokuje koroziju.
  - Hemijska otpornost
    - dobra:  
voda, alifatski rastvarači, mineralna ulja, masnoće, razređene neorganske kiseline i baze;
    - loša odnosno nema otpornost na:  
aromatični rastvarači, koncentrovane kiseline, hlorovani ugljovodonici.
- Boja: siva RAL 7030 i bela, druge po porudžbini.

### TESTOVI I SERTIFIKATI

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC,
- EN 15651-4:2012 PW-INT,
- GEV-EMICODE EC-1 PLUS (very low emission),
- ISO 11600.

### OBLAST PRIMENE

- Za izvođenje dilataционих fuga i probaja u građevinarstvu koji su opterećeni vremenskim uslovima, između građevinskih prefabrikata, u rasadnicima itd.
- Upotreba na mestima na kojima fuge treba prefarbiti odnosno gde silikonske zaptivne mase nisu poželjne.
- Za zaptivanje konstrukcija koje su izložene vibracijama.
- Za spojeve između prozorskih ramova, vrata, gipsanih ploča i betonskih elemenata.
- Za zaptivanje svetlarnika.
- Za zaptivanje fuga kod kojih postoji mogućnost nastanka buđi.
- Za zaptivanje fuga u silosima, kontejnerima i vakumskim sistemima.
- Za sanaciju curenja.
- Za zaptivanje i lepljenje različitih materijala u automobilskoj industriji i brodogradnji.
- Za elastično lepljenje i zaptivanje u elektroindustriji.



**Tekaflex MS 15** je jednokomponentna zaptivna masa na bazi hibridnog MS polimera. Zbog svoje visoke elastičnosti pogodna je za zaptivanje dilataционих fuga, probaja i spojeva.



## TEHNIČKI PODACI

### Sveža masa

Osnova		hibridni MS polimer
Izgled		pasta
Mehanizam stvrdnjavanja		pomoću vlage iz vazduha
Specifična težina		$1470 \pm 10 \text{ kg/m}^3$
Vreme stvaranja pokorice	23 °C/50 % rel. vlaž.	20-30 min.
Vreme stvrdnjavanja	23 °C/50 % rel. vlaž.	2-3 mm/dan
Temperatura nanošenja		od +5 °C do +30 °C

### Očvrsla masa

Tvrdoča Shore A	ISO 868	15-20
Promena zapremine	ISO 10563	< 1,5 %
Zatezna čvrstoća	ISO 8339	0,50-0,70 MPa
Modul E 100 %	ISO 8339	0,20-0,40 MPa
Istezanje do pucanja	ISO 8339	250-350 %
Zatezna čvrstoća	ISO 37	1,00-1,30 MPa
Istezanje do pucanja	ISO 37	350-450 %
Temperaturna postojanost		od -40 °C do +90 °C

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe preporučujemo da se uradi test prijanjanja zaptivne mase na podlogu.

### Priprema površine

Površina fuge mora da bude suva, čvrsta, čista, bez prašine i masnoća.

Uklanjamo sve labave i loše vezane delove.

### Priprema fuge i doze

- Za bolje prijanjanje na porozne podloge preporučujemo upotrebu prednamaza Primer KVZ 16 (vidi tehnički list Primers).
- Ukoliko želimo da fuge lepo izgledaju, njihove ivice treba da oblepimo samolepljivom trakom.
- Dozu sa gornje strane pored navoja odsečemo, navijemo dozator koji, s obzirom na širinu fuge, koso isečemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zameni doza otpustimo ručicu na ručnom pištolju i povučemo okidač unazad.
- Zaptivnu masu nanosimo što je ravnomernije moguće.
- Na kraju alatom za zaglađivanje, preciznije TKK mistrijom, ili prstom koji smo umočili u sredstvo za zaglađivanje Smoothing agent, poravnamo zaptivnu masu pre nego što se stvori pokorica. Veoma je važno da zaptivnu masu dobro pritisnemo na površinu koju zaptivamo.
- Odmah uklanjamo samolepljivu traku, pre nego što zaptivna masa počne da se stvrdnjava.
- Svežu masu i alate čistimo Tekafin Cleaner sredstvom za čišćenje, a očvrslu masu najpre očistimo mehaničkim putem, a zatim sredstvom za čišćenje stvrdnutog silikona – Tekapursil S ili Apursil.

### Pravilno dimenzioniranje dilatacionih fuga

Za postizanje optimalnih elastičnih karakteristika zaptivne mase važan je pravilan odnos širine i dubine, koji iznosi 2 : 1, a maksimalno 1 : 1. Zaptivna masa ne sme da prijava za dno fuge već samo za ivice. Ovo postižemo upotrebom inertnih materijala za podlogu Tekatrak Back filling tape. Minimalna širina fuge je 6 mm, maksimalna 30 mm.

Dužina fuge (mm)	Širina fuge (mm)					
	6	8	10	12	15	20
6	8,3	6,2	5	4,2		
8		4,7	3,7	3,1	2,5	
10			3,0	2,5	2,0	1,5
12				2,1	1,7	1,2
15					1,3	1,0
20						0,75

Tabela ilustruje koliko linearnih metara fuge možemo da popunimo jednim kartušem od 290 ml s obzirom na širinu i dubinu nanosa zaptivne mase.

**PAKOVANJE**

- kartuš 290 ml
- crevo 600 ml
- po dogovoru moguća su i druga pakovanja

**SKLADIŠTENJE**

15 meseci na suvom mjestu na temperaturi između +5 °C i +25 °C,  
u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

**ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE**

Dodatne informacije o bezbednosti, uputstvima za bezbedno rukovanje i ličnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u bezbednosnom listu. Bezbednosti list se može dobiti na zahtev. Primerak možete da dobijete i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

**UPOZORENJE**

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uslova i načina rada preporučujemo da izvedete testiranja za svaki slučaj upotrebe.